

CE

PREVICON – Pré-Esforçados, S.A.
Zona Industrial de Oliveira de Frades
Apartado 3
3681-909 Oliveira de Frades

09

EN 771-3:2003
Categoria II
Blocos de betão de agregados (densos e leves) para alvenaria

Designação do produto: Bloco SOUNDCOMFORT

Referência: Soundcomfort 60



Tipo: Bloco de betão de agregados leves para alvenaria de forma regular

CARACTERÍSTICAS
(Valores declarados)

Dimensões (D1)			Massa (Kg)	Resistência à compressão (N/mm ²)	Percentagem de furação (%)	Reacção ao fogo (Euroclasse)	Massa volúmica (Kg/m ³)	Isolamento acústico dB	Coeficiente de transmissão térmica (U) W/m ² C	Coeficiente de absorção sonora (por banda oitava) 250 Hz a 4000 Hz α
C (mm)	L (mm)	A (mm)								
600	200	190	15,0	$\geq 2,5$	49	A1	1100	45	n.a	Ver relatório de ensaio anexo (ITeCons)

Bloco SOUNDCOMFORT Face à Vista

600	200	190	19,1	$\geq 2,8$	49	A1	1400	D.N.D	n.a	D.N.D
-----	-----	-----	------	------------	----	----	------	-------	-----	-------

D1 - Categoria de tolerância

D.N.D. – Desempenho não determinado

n.a. – Não aplicável